

## Alpina Farbrezpte BETON-OPTIK

Faktūriniai dažai vidaus apdailai:  
betono dizainas

### Produktas

**Paskirtis:**

„Alpina Farbrezpte BETON-OPTIK“ faktūriniai dažai, skirti vidaus apdailai, sukuria natūralų betono vaizdą. Naudojami kuriant industrinį interjerą.

**Ypatybės:**

„Alpina Farbrezpte BETON-OPTIK“ dengiami ant lygių paviršių.

**Savybės:**

Vandens pagrindo, silpno kvapo, valomi vandeniu su neutraliais buitinais valikliais.

**Deklaracija pagal VdL-RL01:**


Sudėtis:

**Glaistas (Basis):** stireno akrilatas, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai.

Sudėtyje yra metilizotiazolinono ir benzotiazolinono.

**Dažai (Finish):** vinilacetatas, etilenas, vanduo, priedai, parafino vaškas, kalcio karbonatas, konservantai (metilizotiazolinonas, benzotiazolinonas). Gali sukelti alerginę reakciją.

Spalva:

**Rišiklis:**

Sintetinės dervos dispersija akrilato pagrindu.

**Tankis:**

Apie 1,09 g/cm<sup>3</sup>

**Spalvos:**

Betono pilka (Betongrau).

**Blizgesio laipsnis:**

Matiniai

**Pavojaus/saugumo nuorodos:**

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Laikyti originalioje pakuotėje vėsiai, bet ne šaltai. Praimtą pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Transportuoti saugiai. Sudėtyje yra metilizotiazolinono ir benzotiazolinono. Gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesnė informacija saugos duomenų lape.

**Produkto kodas**

Dažai ir lakas:  
M-DF01

**Laikymas:**

Vėsiai, bet ne šaltai. Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

**Atliekų tvarkymas:**

Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusius-sutvarkyti kaip statybos ir grovimo arba kaip buitines atliekas. Atliekų kodas Nr. EWC 080112.



### Sluoksnių sandara:

Pagrindą padengti „Alpina Farbrezpte BETON-OPTIK Basis“. Išdžiūvus, nudažyti „Alpina Farbrezpte BETON-OPTIK Finish“. Stipriai įgeriančius paviršius iš pradžių nugaruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Dengimas:

Dažus gerai išmaišyti, perpilti į indą skirtą dažymui. Įdėti grotelės dažams.

Specialų „Alpina Spezialroller“ volelį sudrėkinti vandeniu.

1. Paviršių dengti tolygiai ir gerai įsotinant „BETON-OPTIK Basis“ glaistu. Dengti 50-100 cm pločio juostomis. Dengiant didelius plotus, turėtų dirbti keli darbuotojai.
2. Trumpais judesiais skersai, išilgai padengtą plotą apdoroti „Alpina EFFEKT“ mente. Pradėti nuo krašto. Paviršių palikti džiūti 12 val.
3. Išdžiūvusį paviršių tolygiai voleliu padengti „BETON-OPTIK Finish“ dažais. Dažyti 50-100 cm pločio juostomis.
4. „Alpina EFFEKT“ mente skersai ir išilgai, lengvai paspaudžiant suformuoti norimo paviršiaus vaizdą. Pradėti nuo krašto. Perteklinę medžiagą nubraukti į kibiro kraštą.

**Patarimas:** dengiant šalia esančius didelius plotus, rekomenduojame dirbti dviese.

### Įrankių plovimas:

Panaudotus įrankius po darbo iš karto nuplauti vandeniu.

### Sąnaudos:

Apie 320 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui (Basis), apie 91 ml/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui (Finish).

### Žemiausia temperatūra:

pagrindo ir aplinkos temperatūra dengiant neturi būti mažesnė kaip +5<sup>0</sup> C.

### Džiūvimas:

Kai temperatūra +20 °C ir santykinis oro drėgnumas 65 % paviršius išdžiūsta maždaug po 4 – 6 val. Vėl dengti galima po 12 val. Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.

**Pagrindai turi būti švarūs, sausi, lygūs, be sukibtį mažinančių dalelių.**

### Mineralinis tinkas:

Tvirti, normaliai įgeriantys tinko paviršiai dažomi be paruošimo. Stambiai porėtas, įgeriantis tinkas pirmiausia gruntuojamas „Alpina Tiefgrund LF“. Gipsinis tinkas nušlifuojamas iki lygaus paviršiaus, nuvalomos dulės, o tada nugaruntuojamas „Alpina Tiefgrund LF“.

### Gipskartonio plokštės:

Glaisto šiuurkštus nušlifuoti. Pagrindą nugaruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Betonas:

Medžiagos nuo sulipimo likučius pašalinti nuriebalinančiu buitiniu valikliu, šepetiu nuvalyti tepančias, birias daleles. Pagrindą nugaruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

**Apkrovą išlaikantys, lygūs seni dažų sluoksniai arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:**

Tvirti, plovimui atsparūs seni dažų sluoksniai gali būti dengiami iš karto. Blizgius sluoksnius pašiuurkštinti.

### Klijinių dažų sluoksniai:

Krupščiai nuvalyti iki pagrindo. Gruntuoti šepetiu „Alpina Tiefgrund LF“ gruntu.

**Naujai padengti, neatšokę, lygūs arba stiklo pluošto tapetai:**

Tvirti, neatšokę tapetai, kurie buvo priklijuoti dispersiniais klijais, gali būti dengiami iškart. Nepadengti popieriniai tapetai pirmiausia nudažomi 1-2 „Alpinaweiß“ dažų sluoksniais.

Dengiant stiklo pluošto tapetus reikia laikytis šių tapetų gamintojo nuorodų.

### Atšokę tapetai:

Visiškai pašalinti. Klijų ir makulatūros likučius nuplauti, kol pagrindas lieka švarus. Gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Pelėsių apnikti paviršiai:

Pelėsius nuplauti/ nuvalyti šepetiu. Pelėsių pažeistas vietas nuplauti pelėsių valikliu ir leisti išdžiūti. Rekomenduojama nustatyti pelėsio atsiradimo priežastis ir, jei įmanoma, jas pašalinti. Paviršių padengti specialiais „Alpina Kitchen&Bath“ dažais

### Paviršiai su nikotino dėmėmis

Nešvarumus nuo lygių pagrindų nuplauti, nuo šiuurkščių nuvalyti šepetiu. Paviršių gruntuoti „Alpina Nikotinsperre“.

### Mažos išdaužos, defektai:

Paviršių užglaisčius tinkamu skiediniu arba glaistu, gruntuoti „Alpina Tiefgrund LF“.

### Techninė informacija 7221 · 2017 m. kovas

Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam objektui. Išleisus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija nustoja galiojusi.

### Alpina Farben GmbH

D-64369 Ober-Ramstadt · Postfach 1220  
www.alpina-farben.de